



DESCRIZIONE

SOCCER PAINT

Pittura segnaletica per manti erbosi

Pittura per la realizzazione di strisce segnaletiche bianche per la demarcazione dei campi da gioco di varia tipologia: erba, erbetta sintetica, terra battuta, terra rossa, ecc. E' dotata di un elevato punto di bianco e un ottimo potere coprente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)

Aspetto e finitura	Opaco / Liscia
Colori / Basi	Bianco
Supporti di applicazione	Interni/Esterni
Natura del legante	Copolimero sintetico
Resa teorica per mano	20-30 m lineari/litro (resa riferita ad una traccia da 10 cm di lunghezza - variabile in funzione della diluizione, dell'assorbimento e della irregolarità della superficie).
Applicazione e diluizione	a pennello - rullo - airless- traccia linee con acqua al 50 - 100% a volume
Pulizia attrezzi	Con acqua potabile
Secco al tatto	30' - 1 h
Sovraverniciabile	4 - 6 h
Essiccazione completa	20 - 24 h
Peso specifico	1,64 +/- 0,05 g/ml
Viscosità	12.000 - 15.000 cps
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto)
Confezioni	Litri 14

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)
Decreto Legge n. 161/2006

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Base ACQUA i/BA

Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l
SOCCER PAINT contiene COV massimo 10 g/l

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Assicurarsi che il supporto sia asciutto.

-In caso di campi in erba, terra battuta o terra rossa, rimuovere eventuali residui oleosi ed assicurarsi che la superficie da verniciare sia pulita e asciutta.

Non necessita di altre particolari attenzioni.

-In caso di campi in cemento o asfalto è consigliabile spazzolare ed eliminare eventuali accumuli di polvere, detriti e residui oleosi.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Successivamente alla preparazione del supporto e alla sua completa asciugatura, diluire, a secondo del grado di copertura desiderato, ed applicare SOCCER PAINT a pennello, rullo, airless o macchina traccia linee.

**AVVERTENZE E
CONSIGLI UTILI**

Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione. Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C. Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.

Non applicare su superficie esposta al sole diretto, in caso di vento ,pioggia o nebbia.

Non applicare in previsione di piogge, gelo o forti escursioni termiche tra giorno/notte con possibile presenza di condensa superficiale.

Non applicare su supporti freschi, umidi o in fase di disgelo.

Le basse temperature notturne influenzano negativamente la perfetta reticolazione del prodotto.

Verificare preventivamente temperatura e umidità del supporto.

Non interrompere l'applicazione se non completata la parete.

Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette per almeno 48 ore dalla pioggia e dalla condensa che deriva da escursioni termiche.

Il prodotto completa la polimerizzazione e quindi l'essiccazione raggiungendo la massima resistenza in 10 giorni circa in condizioni ottimali. Qualora il prodotto dovesse subire dilavamenti in questo periodo potrebbero formarsi antiestetiche colature dall'aspetto traslucido. Tale fenomeno è di natura temporanea e può essere eliminato tramite idrolavaggio o semplicemente attendendo le successive piogge. Utilizzare sempre materiale della stessa fabbricazione. Qualora non fosse possibile evitare di accostare due lotti differenti ed utilizzare eventuali interruzioni di continuità della superficie, spigoli, solai, pilastri o altro. Conservare il prodotto privo di acqua in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono
84035 Polla - SA - Italy
Tel + 39 0975 391005
Telefax + 39 0975 375811
E-mail: info@colorificioarea51.it